

EP · US

国際調査報告



(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 SF-725	今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(PCT/ISA/220) 及び下記5を参照すること。					
国際出願番号 PCT/JP01/00634	国際出願日 (日.月.年) 31.01.01 優先日 (日.月.年) 31.01.00					
出願人(氏名又は名称) 三井化学株式会社						
国際調査機関が作成したこの国際調3 この写しは国際事務局にも送付される	を報告を法施行規則第41条(PCT18条)の規定に従い出願人に送付する。 る。					
この国際調査報告は、全部で _ 3	ページである。					
この調査報告に引用された先行打	支術文献の写しも添付されている。					
1. 国際調査報告の基礎 a. 言語は、下記に示す場合を除 この国際調査機関に提出さ	くほか、この国際出願がされたものに基づき国際調査を行った。 れた国際出願の翻訳文に基づき国際調査を行った。					
b. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際調査を行った。 □ この国際出願に含まれる書面による配列表						
	れたフレキシブルディスクによる配列表					
	後関に提出された書面による配列表					
□ 出願後に、この国際調査機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表 □ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述 書の提出があった。						
■ 書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述 書の提出があった。						
2. 計求の範囲の一部の調査ができない(第I欄参照)。						
3. □ 発明の単一性が欠如している(第Ⅱ欄参照)。						
4. 発明の名称は 🗓 出	願人が提出したものを承認する。					
□ 次 □ 次	に示すように国際調査機関が作成した。					
- 5. 要約は	願人が提出したものを承認する。					
国	III 欄に示されているように、法施行規則第47条(PCT規則38.2(b))の規定により際調査機関が作成した。出願人は、この国際調査報告の発送の日から1カ月以内にこ国際調査機関に意見を提出することができる。					
6. 要約書とともに公表される図は 第図とする。 D 出	、 願人が示したとおりである。 X なし					
	願人は図を示さなかった。					
*	図は発明の特徴を一層よく表している。					



第Ⅲ欄 要約 (第1ページの5の続き)

少なくともゴムとフィラーとを含有するゴム組成物の混練状態の試験方法であって、(1)該組成物の、任意の歪み値 ϵ aにおける複素弾性率 E^{\bullet} (a) および該歪み値 ϵ aとは異なる任意の歪み値 ϵ bにおける複素弾性率 E^{\bullet} (b) を測定する工程、(2)前工程で(1)で得られた複素弾性率 E^{\bullet} (a) および E^{\bullet} (b) から、該組成物のフィラー分散性指標(N)を算出する工程、および(3)予め設定されたフィラー分散性目標値(R)と前工程(2)で算出したフィラー分散性指標(N)とを比較する工程を有する。

Α.	発明の	の属す	る分野の分類	(国際特記	午分類	(IF	,C))				
	Int.	Cl7	G 0 1 N 1	9/00、	G 0 1	N 1	1/0	0 、 G	0 1 N	33/	4 4
			C 0 8 L 2	1/00.	C 0 8	1.3	/20.	C 0	8 C 4	/00	

調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

G01N19/00, G01N11/00, G01N33/44 Int. Cl⁷ C08L21/00, C08J3/20, C08C4/00

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1922-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-2001年

日本国登録実用新案公報

1994-2001年

日本国実用新案登録公報

1996-2001年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

IICSTファイル(JOIS) WPI/L (QUESTEL)

\sim	関連すると認められる文献
C .	

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
А	JP、63-95243、A (宇部興産株式会社) 26.4月.1988 (26.04.88) 全文 (ファミリーなし)	1-18
P, X	市野、仲濱、松永、加茂、"新混練指標の検討(1)~(3)"、日本ゴム協会 研究発表講演会、(日本)、2000年5月、p. 55-57	1-18
		٠.

C欄の続きにも文献が列挙されている。

| | パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献 (理由を付す)
- 「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

10.00.10国際調査報告の発送日 国際調査を完了した日 17.04.01 特許庁審査官(権限のある職員) 2 J 9 1 1 6

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

髙見 重雄



電話番号 03-3581-1101 内線 3250